

STEINFIX 80

Färgförstärkare **Användarinformation**

PRODUKTDATABLAD

Produkttyp:	STEINFIX 80 är en bruksfärdig specialimpregnering baserad på lösningsmedelsbaserade reaktiva modifierade siloxaner. Produkten tränger in i stenens porer och reagerar på polysiloxan. Dessutom sker en reaktion med silikater i berget.
Bruksområder:	STEINFIX 80 används till behandling av finslipade och polerade sugande natur- och konststenar (som marmor, skiffer, sandsten, granit, terrazzo eller betongsten). Produkten lämpar sig särskilt väl för mörka och svarta sugande stensorter (som Absolut Black, Nero Impala, Galaxy, OtaSkiferetc.). Defekta delar, (t.ex. tunna sprickor) kan behandlas med STEINFIX 80. Därigenom får stenytan ett homogent utseende. Färgförstärkningens varaktighet är god när stenen är kalkbunden, och mycket god när stenen är kiselbunden.
Bruksanvisning:	<p>Ytorna måste vara rena, absolut torra och fria från beläggning. För extern användning är det viktigt att säkerställa att stenen inte innehåller skadliga salter (nitrater, sulfater, klorider) eftersom de minskar penetreringen av impregneringen.</p> <p>Vi erbjuder en rad produkter för rengöring av stenen, beroende på stensort och grad av nedsmutsning, men vill vi påminna om att du bör bekanta dig med bruksanvisningen och tekniska datablad för de olika produkterna: STEINFIX 20 Olja och fett, STEINFIX 40 smörjmedel, STEINFIX 30 syratvätt (kalk- och rostspray) och STEINFIX 90 Polishborttagare. Efter varje rengöring ska man skölja grundligt med vatten.</p> <p>Innan behandling måste stenen vara absolut torr.</p> <p>Detta tar vanligtvis minst 1 till 2 dagar. Den optimala förutsättningen för impregnering är en naturlig beläggning, en luN-temperatur på 15-25 ° C och regnskydd i 6-12 timmar efter applicering. Beläggningen får inte utsättas för golvvärme eller solvärme. Appliceras ospädd med pensel, rulla eller spruta jämnt över ytan. Produkten ska tränga in i stenen. Ca. 5-20 min. efter applicering och innan impregneringen torkar på ytan, torkas överflödig produkt bort från ytan med en trasa så att inga rester ligger kvar på ytan. På mycket sugande ytor kan behandlingen upprepas. Till daglig rengöring används STEINFIX 60 natursåpa.</p>
Egenskaper:	STEINFIX 80 fördjupar naturlig färg och konsistens på finslipade och polerade stenar, påverkar inte glans eller polityr. Efterlämnar inga beläggningar på stenens yta, diffusionsöppen, för intern och extern användning. Mycket hållbar och väderbeständig, gulnar inte, vatten och smutsavvisande effekt. Förbrukning: ca. 10-20m ² / L Färg: grumlig Densitet: 0,84 g / cm ³
Viktig information:	Produkten är inte lämpad för glaserade och icke sugande ytor. Polerade ytor ska dessutom efterpoleras tills att alla ytrester är borta. Graden av färgförstärkning är beroende av den enskilda stensorten. Mörka stenar uppnår vanligtvis än starkare färgförstärkning än ljusa. Det rekommenderas att du före användning testar produkten på en provyta för att se effekten. För skydd av händerna används lämpliga handskar. Lösningsmedel (t.ex. plast, gummi, målade ytor och liknande) måste skyddas mot spill innan stenen behandlas. För förebyggande avfallshantering måste förpackningen tömmas helt.
Säkerhetsinformation:	Se EU-säkerhetsdatablad
Lagringsvillkor:	Förvaras svalt, men frostfritt på en välventilerad plats. Behållaren ska förvaras tätt försluten.
Förpackning:	1 liters metallflaska
Hållbarhet:	Ca 1 år i originalförpackning

Sikkerhetsvilkor:

Denna information ges på grundval av den senaste tillgängliga produktinformationen och användarhandboken från vårt företag. Eftersom användningen av produkten och användarens arbetsteknik ligger utanför vår kontroll kan tillverkaren inte hållas ansvarig utifrån innehållet i detta datablad

Postbox 22,Grefsen,0409Oslo
www.steifix.no

Telefon:(+47)22155550

Internet: